

# FICHE technique

## OUATE DE CELLULOSE

**Désignation commerciale :** IGLOO FRANCE S

**Siège fabricant :**

PAE de la Baume - 34290 SERVIAN

**Site de production :**

PAE de la Baume - 34290 SERVIAN

**Domaines d'application :**

isolation de combles perdus, rampants, murs et planchers

**Forme :** isolant en vrac

**Mise en oeuvre :** soufflage, insufflation, projection humide

**Conditionnement :** palette de 40 sacs de 10 kg



## 1. CERTIFICATIONS

**Evaluation Technique Européenne :** ETE-19/0729

**Label** «Produit Biosourcé Or Filière française» N°FR/21/03/23/90-FR  
**ACERMI :** 17/D/153/1211



## 2. MISE EN OEUVRE

**Soufflage en plancher de combles :** NF DTU 45.11

**Avis Technique insufflation et projection humide en murs :**  
 20/19/441\_V2-E1

## 3. MASSE VOLUMIQUE

**Soufflage :** 25-35 kg/m<sup>3</sup> **Classe de tassemement :** SH25

**Insufflation :** 50-60 kg/m<sup>3</sup>

**Projection humide :** 35-45 kg/m<sup>3</sup>



## 4. CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

**Soufflage :** 0,039 W/(m.K)

**Insufflation :** 0,041 W/(m.K)

**Projection humide :** 0,041 W/(m.K)

## 5. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**Classe de réaction au feu :** E

**Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :**  
 $\mu = 2$

SOUFFLAGE EN COMBLES PERDUS														
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	2.00	3.00	4.00	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
Épaisseur (mm) après tassemement 20%	78	117	156	195	215	234	254	273	293	312	332	351	371	390
Épaisseur minimale à souffler (mm)	100	150	200	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Nombre de sacs minimal pour 100 m <sup>2</sup>	25	38	50	63	69	75	82	88	94	100	107	113	119	125
INSUFFLATION EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	100	125	165	170	200	205	245	250	285	290	300	330	370	400
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	2.40	3.00	4.00	4.10	4.85	5.00	5.95	6.05	6.95	7.05	7.30	8.00	9.00	9.75
PROJECTION HUMIDE EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	30	40	50	60	70	80	85	90	100	110	120	125	165	205
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0.70	0.95	1.20	1.45	1.70	1.95	2.05	2.15	2.40	2.65	2.90	3.00	4.00	5.00

Les données intermédiaires sont disponibles en intégralité sur l'ACERMI N°17/D/153/1211.